

AUTONIVELANTE CT

CT = CONDUTIVO
GUIA DE RESISTÊNCIA QUÍMICA

A finalidade deste guia é ajudar a determinar o valor em potencial do nivelador de superfície Autonivelante CT, quanto exposto a efeitos danosos de derramamentos químicos corrosivos. O procedimento de teste utilizado foi a total imersão das amostras de Autonivelante CT nos produtos químicos relacionados, por um período de 90 dias à temperaturas normais de ambientes. (Este é um teste excepcionalmente rigoroso, pois a maioria dos pisos submetidos a derramamentos químicos, tais como estes, são lavados periodicamente com água como parte da operação normal de manutenção do piso).

A resistência resultante do Autonivelante CT aos vários produtos químicos é classificada utilizando os símbolos relacionados à direita. (Recomenda-se que sejam utilizados “procedimentos normais de boas manutenção”, incluindo uma lavagem diária com água limpa).

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO

E - Excelente

B - Bom

NR - Não Recomendado

DO - Adequado para uso onde ocorram “derramamentos ocasionais”, quando seguidos de imediata lavagem com água.

Os dados aqui contidos são baseados nos testes de laboratório realizados sob condições cuidadosamente controladas. Não pode ser dada garantia expressa ou implícita relativamente à precisão desta informação, posto que se aplicará ao uso operacional real na instalação.

As operações em planta variam amplamente e os resultados individuais obtidos são afetados pelas condições específicas encontradas, as quais estão fora de nosso controle.

AUTONIVELANTE CT

CT = CONDUTIVO
GUIA DE RESISTÊNCIA QUÍMICA

ÁCIDOS

	CLASS		CLASS
Acético - 5%	B	Maléico - 30%	B
Acético - 10%	DO	Maléico - 60%	DO
Acético - 20%	NR	Málico - 50%	E
Acético - Glacial	NR	Monocloroacético - 5%	B
Benzóico - Sat. 3%	E	Monocloroacético - 10%	DO
Bórico - Sat. 30%	E	Nítrico - 10%	B
Butírico - 10%	DO	Nítrico - 30%	DO
Crômico - 10%	B	Nítrico - acima de 40%	NR
Crômico - 20%	DO	Oléico	E
Cítrico - 50%	E	Oxálico - Sat.	E
Cresílico	DO	Pelargônico	DO
Diglicólico	B	Perclórico - 35%	DO
Gorduroso	B	Fosfórico - até 50%	B
Fórmico - até 10%	DO	Fosfórico - 70%	DO
Fórmico - acima de 10%	NR	Fosfórico - Conc. 85%	NR
Fluobórico	B	Pícrico - Sat.	E
Heptanóico	DO	Ftálico	DO
Hidroclórico ou Clorídrico - 15%	B	Succínico - Sat.	E
Hidroclórico ou Clorídrico - 37%	DO	Sulfúrico - 20%	B
Fluorídrico - 5%	B	Sulfúrico - 50%	DO
Fluorídrico - 10%	DO	Sulfúrico - 70%	NR
Fluorídrico - 15%	DO	Sulfúrico - 98%	NR
Hipocloroso - 5%	E	Tânico - Sat.	E
Láctico - até 20%	DO	Tartárico - Sat.	E

AUTONIVELANTE CT

CT = CONDUTIVO
GUIA DE RESISTÊNCIA QUÍMICA

ALCALINOS E SAIS

	CLASS		CLASS
Cloreto de Alumínio - 50%	E	Carbonato de Sódio (Soda calcinada) - sat.	E
Cloreto de Amônio - 50%	E	Bicarbonato de Sódio - Sat.	E
Hidróxido de Amônio - até 20%	E	Bisulfato de Sódio - Sat.	E
Hidróxido de Amônio - 40%	B	Bisulfeto de Sódio - Sat.	E
Nitrato de Amônio - Sat.	E	Cloreto de Sódio (Sal)	E
Persulfato de Amônio	E	Glutamato de Sódio	E
Sulfato de Amônio - Sat.	E	Hidróxido de Sódio - até 50%	E
Cloreto de Cálcio - 50%	E	Hipoclorito de Sódio - até 10%	B
Hidróxido de Cálcio - Sat.	E	Propianato de Sódio	E
Hipoclorito de Cálcio - até 15%	B	Sulfato de Sódio - Sat.	E
Fluorborato de Cobre	E	Sulfeto de Sódio - Sat.	E
Cloreto Férrico	B	Fosfato Trissódico - Sat.	E
Sulfato Ferroso	B	Nitrato de Zinco	B
Hidróxido de Potássio - até 40%	E		
Benzoato de Sódio	E		

AUTONIVELANTE CT

CT = CONDUTIVO
 GUIA DE RESISTÊNCIA QUÍMICA

SOLVENTES E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS

	CLASS		CLASS
Acetona	DO	Lanolina	E
Acrilonitrila	DO	Lardo	E
Anilina	NR	Óleo de Semente de Linhaça	E
Álcool (Metílico)	DO	Maionese	B
Álcool (Etílico, Propílico, Isopropílico, Butílico)	B	Metil Etil Cetona	NR
Acetato de Amila	E	Metil Isdautil Cetona	NR
Cerveja	E	Salicilato Metílico - 50% em Tolueno	NR
Benzeno	DO	Cloreto de Metileno	NR
Acetato Butílico	B	Leite	E
Lactato Butílico	B	Essências Minerais	E
Brômio	NR	Ácido Muriático (veja Ácido Hidroclórico ou Clorídrico)	
Dissulfeto de Carbono	NR	Mostarda	E
Tetraclorato de Carbono	E	Nafta	DO
Clorobenzeno	E	Naftalina	B
Óleo de Milho	E	Óleos - Corte	E
Cicloexano	E	Óleos - Minerais	E
Cicloexanol	E	Óleos - Vegetais	B
Cicloexanona	DO	Manteiga de Amendoim	E
Clorofórmio	NR	Percloroetileno	B
Diacetona Álcool	E	Fenol - 5%	NR
Ftalato Dietílico	E	Piridina	NR
Ftalato Dimetílico	E	Skydrol	E
Acetato de Etila	DO	Sacarina - sat. (Açúcar)	E
Etileno Glicol	B	Tolueno	DO
Éter	DO	Triacetina	E
Dicloreto de Etileno	NR	Tricloroetano	B
Formaldeído	E	Tricloroetileno	DO
Gasolina	E	Trietanolamina	E
Glicerina	E	Trietileno Glicol	E
Glioxal	E	Uréia	E
Peróxido de Hidrogênio 10%	E	Vinagre (Caseiro)	E
Combustível de Jato JP5	E	Água	E
Sucos - Fruta	E	Vinho	E
Sucos - Vegetais	E	Xileno	B
Querosene	DO		

AUTONIVELANTE CT

CT = CONDUTIVO
GUIA DE RESISTÊNCIA QUÍMICA

IMPORTANTE:

A Hardyfloor acredita que as informações aqui contidas sejam verdadeiras e precisas. A Hardyfloor não dá garantia expressa ou implícita baseada nesta literatura e não assume responsabilidade por dano conseqüente ou incidental do uso destes sistemas descritos, incluindo qualquer garantia de comercialização ou adequabilidade. As informações aqui contidas são para avaliação somente. Reservamo-nos o direito de modificar os produtos ou a literatura a qualquer momento.

Data da elaboração: 15/04/2015

Versão: 004/16

Responsável Químico: EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS

Registro CRQ N° 04454867

OBS: Em caso de dúvidas, consulte o nosso Departamento Técnico.

E-mail: hardyfloor@hardyfloor.com.br Site: www.hardyfloor.com.br

Telefone de emergência: (11) 2364 8172

